中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

230014349552

NO.1124050744

检 测 报 告

Test Report

样品名称：	锂离子电池/可充式鋰離子電池組 G526Q 3.90V 5000mAh 19.5Wh
Name of Sample:	Rechargeable Li-ion Battery G526Q 3.90V 5000mAh 19.5Wh
委托单位:	欣旺达电子股份有限公司
Consignor:	SUNWODA Electronic Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告
Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124050744

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子电池/可充式鋰離子電池組 G526Q 3.90V 5000mAh 19.5Wh		
	英文 English	Rechargeable Li-ion Battery G526Q 3.90V 5000mAh 19.5Wh		
样品编号 Sample No.	1124050744			
委托单位 Consignor	欣旺达电子股份有限公司 SUNWODA Electronic Co., Ltd.			
生产单位 Manufacturer	欣旺达越南有限公司 SUNWODA VIETNAM COMPANY LIMITED			
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3			
样品外观 Appearance	黑色 塑料薄膜外壳 Black Plastic film shell			
样品接受日期 Accepted Date	2024-05-31	检测起迄日期 Test Date	2024-06-06 ～ 2024-06-25	
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge			
检测结论 Conclusion	经检测，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 生效日期(Date)：2024-06-26			
备注 Comment	可充电单电芯电池Rechargeable Single Cell Battery./			
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code	518108	

批准 Approver: 许钰

审核 Checker: 丁圣女

编制 Compiler: 陶俊

职务 Title: 新能源安全部部长(Head of New Energy Safety Department)

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124050744

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:20℃-23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-23℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附表1

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 1

NO. 1124050744

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8941	4.43	63.8930	4.43	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0154	4.43	64.0138	4.42	0.00	99.77	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8830	4.43	63.8819	4.43	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0399	4.43	64.0385	4.42	0.00	99.77	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0724	4.43	64.0721	4.43	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0309	4.45	64.0298	4.44	0.00	99.78	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0056	4.46	64.0045	4.46	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0020	4.46	64.0016	4.45	0.00	99.78	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.1122	4.43	64.1120	4.43	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0078	4.43	64.0072	4.43	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表2

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8930	4.43	63.8876	4.38	0.01	98.87	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0138	4.42	64.0091	4.38	0.01	99.10	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8819	4.43	63.8767	4.38	0.01	98.87	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0385	4.42	64.0333	4.38	0.01	99.10	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0721	4.43	64.0659	4.38	0.01	98.87	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0298	4.44	64.0253	4.38	0.01	98.65	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0045	4.46	63.9996	4.38	0.01	98.21	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0016	4.45	63.9950	4.38	0.01	98.43	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.1120	4.43	64.1057	4.37	0.01	98.65	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0072	4.43	64.0021	4.36	0.01	98.42	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表3

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1124050744

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8876	4.38	63.8910	4.37	0.00	99.77	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0091	4.38	64.0112	4.38	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8767	4.38	63.8791	4.37	0.00	99.77	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0333	4.38	64.0364	4.37	0.00	99.77	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0659	4.38	64.0678	4.38	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0253	4.38	64.0262	4.37	0.00	99.77	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9996	4.38	64.0012	4.37	0.00	99.77	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9950	4.38	63.9965	4.37	0.00	99.77	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.1057	4.37	64.1081	4.37	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0021	4.36	64.0039	4.37	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表4
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4

NO. 1124050744

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8910	4.37	63.8899	4.36	0.00	99.77	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0112	4.38	64.0091	4.38	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8791	4.37	63.8779	4.37	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0364	4.37	64.0343	4.36	0.00	99.77	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	64.0678	4.38	64.0656	4.37	0.00	99.77	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0262	4.37	64.0247	4.37	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0012	4.37	64.0005	4.36	0.00	99.77	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9965	4.37	63.9962	4.37	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.1081	4.37	64.1075	4.36	0.00	99.77	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	64.0039	4.37	64.0036	4.37	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表5
Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.3	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	57.5	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.0	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	57.1	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.5	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.7	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.2	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.4	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.5	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.0	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。

Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表6
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.4	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	24.0	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.8	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	24.0	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.0	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.5	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.3	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.7	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	24.0	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.3	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表7
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 7

NO. 1124050744

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
023	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
024	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
027	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
028	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		


备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.


上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表8
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 8


NO. 1124050744

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
029	完全放电 Fully discharged	O	
030	完全放电 Fully discharged	O	
031	完全放电 Fully discharged	O	
032	完全放电 Fully discharged	O	
033	完全放电 Fully discharged	O	
034	完全放电 Fully discharged	O	
035	完全放电 Fully discharged	O	
036	完全放电 Fully discharged	O	
037	完全放电 Fully discharged	O	
038	完全放电 Fully discharged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.


Google


+ATL
3.90V⎓
595977
19.69Wh
F0T414D00720


Rechargeable Li-ion Battery 可充式鋰離子電池組
Model/型號: G526Q Typical Capacity: 5100mAh/
19.89Wh Nominal Voltage and Rated Capacity/
標稱電壓和額定電容量: 3.90V⎓5000mAh/19.5Wh
(1ICP6/60/76) SUNWODA VIET NAM COMPANY LIMITED
欣旺達越南有限公司 Made in Vietnam 越南製造
UK CA
R39121 5000mAh
PS E
グーグル合同会社

报告结束