中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

230014349552

NO.1124090839

检 测 报 告

Test Report

样品名称：	锂离子电池組/二次鋰電池組 RS13 3.86V，Rated：1125mAh/4.35Wh,Typical: 1180mAh/4.56Wh
Name of Sample:	RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY RS13 3.86V，Rated：1125mAh/4.35Wh,Typical: 1180mAh/4.56Wh
委托单位:	东莞新能德科技有限公司
Consignor:	Dongguan NVT Technology Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124090839

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子电池組/二次鋰電池組 RS13 3.86V，Rated：1125mAh/4.35Wh,Typical：1180mAh/4.56Wh		
	英文 English	RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY RS13 3.86V，Rated：1125mAh/4.35Wh,Typical：1180mAh/4.56Wh		
样品编号 Sample No.	1124090839			
委托单位 Consignor	东莞新能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.			
生产单位 Manufacturer	东莞新能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.			
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3			
样品外观 Appearance	黑色，银色双色 铝塑外壳 Black and silvery Aluminum-plastics shell			
样品接受日期 Accepted Date	2024-09-29	检测起迄日期 Test Date	2024-10-20 ～ 2024-11-15	
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge			
检测结论 Conclusion	经检测，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 生效日期(Date)： 2024-11-15			
备注 Comment	可充电单电芯电池Rechargeable Single Cell Battery.			
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code	523443	

批准 Approver: 许勤

审核 Checker: 丁乐女

编制 Compiler: 傅俊

职务 Title: 新能源安全部部长(Head of New Energy Safety Department)

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:20℃-25℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-25℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附表1

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 1

NO. 1124090839

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	15.0451	4.51	15.0426	4.50	0.02	99.78	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9752	4.50	14.9736	4.50	0.01	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9375	4.50	14.9356	4.49	0.01	99.78	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9950	4.50	14.9930	4.50	0.01	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9695	4.50	14.9668	4.50	0.02	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	15.0529	4.49	15.0526	4.48	0.00	99.78	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9929	4.49	14.9918	4.49	0.01	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9788	4.50	14.9778	4.49	0.01	99.78	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9832	4.51	14.9814	4.50	0.01	99.78	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9622	4.50	14.9593	4.50	0.02	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附表2
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 2

NO. 1124090839

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	15.0426	4.50	15.0397	4.39	0.02	97.56	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9736	4.50	14.9689	4.39	0.03	97.56	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9356	4.49	14.9319	4.39	0.02	97.77	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9930	4.50	14.9890	4.39	0.03	97.56	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9668	4.50	14.9627	4.39	0.03	97.56	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	15.0526	4.48	15.0465	4.39	0.04	97.99	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9918	4.49	14.9872	4.39	0.03	97.77	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9778	4.49	14.9723	4.39	0.04	97.77	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9814	4.50	14.9761	4.39	0.04	97.56	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9593	4.50	14.9558	4.39	0.02	97.56	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表3

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	15.0397	4.39	15.0401	4.39	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9689	4.39	14.9697	4.39	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9319	4.39	14.9323	4.39	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9890	4.39	14.9893	4.39	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9627	4.39	14.9644	4.38	0.00	99.77	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	15.0465	4.39	15.0486	4.39	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9872	4.39	14.9889	4.38	0.00	99.77	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9723	4.39	14.9746	4.39	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9761	4.39	14.9788	4.38	0.00	99.77	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9558	4.39	14.9583	4.39	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表4
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	15.0401	4.39	15.0393	4.38	0.01	99.77	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9697	4.39	14.9668	4.39	0.02	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9323	4.39	14.9308	4.38	0.01	99.77	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9893	4.39	14.9892	4.39	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	14.9644	4.38	14.9640	4.37	0.00	99.77	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	15.0486	4.39	15.0466	4.39	0.01	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9889	4.38	14.9871	4.37	0.01	99.77	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9746	4.39	14.9730	4.39	0.01	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9788	4.38	14.9776	4.37	0.01	99.77	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	14.9583	4.39	14.9562	4.38	0.01	99.77	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.2	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	57.4	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.2	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.7	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	57.1	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	58.0	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.8	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.3	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.5	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.5	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附表6
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 6

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.5	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.8	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.7	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.1	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.4	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.4	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.4	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	24.0	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.5	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.0	O
以下空白	This space intentionally left blank		


备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.


序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
023	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
024	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
027	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
028	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		


备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
032	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
033	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
034	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
035	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
036	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
037	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
038	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
041	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
042	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
043	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
044	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
045	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
046	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
047	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
048	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.







上海化工院检验检测专用章 (14)

报告结束